

## Instructions for use

(D) (GB) (USA) (E) (F) (NL)

### (D) ACRYCLEAN

#### Anwendung:

##### Reinigung und Entfettung vor dem Kleben oder Beschichten:

1. AKEMI® Acryclean aufsprühen oder mit einem Tuch auftragen und die zu behandelnde Oberfläche reinigen.
2. Mit einem sauberen Tuch gründlich trockenwischen.
3. Vor dem Klebstoff- oder Beschichtungsauftrag 5 - 10 Minuten ablüften lassen.

##### Entfernung von Klebstoff- oder Dichtstoffmassen:

1. Klebstoff oder Dichtstoffmasse soweit wie möglich mechanisch entfernen.
2. Rückstände satt mit AKEMI® Acryclean benetzen.
3. 5 - 10 Minuten einwirken lassen.
4. Mit einem Tuch oder einer Bürste die Rückstände entfernen.

##### Entfernung von Klebstoffrückständen:

1. Den Klebstoffrückstand satt mit AKEMI® Acryclean benetzen.
2. 2 - 5 Minuten einwirken lassen.
3. Die gelösten Rückstände entfernen.

---

### (GB) (USA) ACRYCLEAN

#### Instructions for use:

##### Cleaning and degreasing before bonding or coating applications:

1. Spray AKEMI® Acryclean on the surface or apply with a cloth.
2. Thoroughly wipe dry with a clean cloth.
3. Allow to flash off for 5 to 10 minutes before bonding or coating.

##### Removal of adhesives or sealants:

1. Remove residues of adhesives or sealants mechanically as far as possible.
2. Wet residues thoroughly with AKEMI® Acryclean.
3. Allow to work for 5 to 10 minutes.
4. Remove residues with a cloth or a brush.

##### Removal of adhesives:

1. Wet the adhesive residues thoroughly with AKEMI® Acryclean.
2. Allow to work for 2 to 10 minutes.
3. Remove the loosened residues.

## Instructions for use

### Ⓔ ACRYCLEAN

#### Modo de empleo:

##### Limpieza y desengrase antes de pegar o revestir:

1. Pulverizar AKEMI® Acryclean o aplicar con un paño y limpiar la superficie a tratar.
2. Secar bien con un paño limpio.
3. Dejar evaporar durante 5 - 10 minutos antes de aplicar el adhesivo o revestimiento.

##### Eliminación de adhesivos o selladores:

1. Eliminar mecánicamente el adhesivo o el sellador en la medida de lo posible.
2. Humedecer bien los residuos con AKEMI® Acryclean.
3. Dejar actuar por 5 - 10 minutos.
4. Eliminar los residuos con un paño o un cepillo.

##### Eliminación de restos de adhesivo:

1. Mojar bien los restos de adhesivo con AKEMI® Acryclean.
  2. Dejar actuar por 2 - 5 minutos.
  3. Eliminar los residuos disueltos.
- 

### Ⓕ ACRYCLEAN

#### Utilisation:

##### Nettoyage et dégraissage avant le collage ou le revêtement :

1. Pulvériser ou appliquer avec un chiffon et nettoyer la surface à traiter.
2. Sécher complètement à l'aide d'un chiffon propre.
3. Laisser évaporer pour 5 à 10 minutes avant l'application de la colle ou de revêtement.

##### Élimination des colles et des produits d'étanchéité :

1. Éliminer mécaniquement autant que possible la colle ou le produit d'étanchéité.
2. Mouiller abondamment les résidus avec AKEMI® Acryclean.
3. Laisser agir 5 à 10 minutes.
4. Éliminer les résidus avec un chiffon ou une brosse.

##### Élimination des résidus de colle :

1. Mouiller abondamment les résidus de colle avec AKEMI® Acryclean.
2. Laisser agir 2 à 5 minutes.
3. Éliminer les résidus détachés.

### Instructions for use

#### **(NL) ACRYCLEAN**

##### **Gebruik:**

##### **Reiniging en ontvetting vóór het lijmen of coaten:**

1. AKEMI® Acryclean opspuiten of met een doek aanbrengen en het te behandelen oppervlak reinigen.
2. Grondig droogvegen met een schone doek.
3. Vóór het aanbrengen van de lijm of coating 5 - 10 minuten laten drogen.

##### **Verwijderen van lijm- of afdichtingsmassa's:**

1. Verwijder de lijm of afdichtingsmassa zoveel mogelijk mechanisch.
2. Bevochtig de resten rijkelijk met AKEMI® Acryclean.
3. Laat 5 - 10 minuten inwerken.
4. Verwijder de resten met een doek of een borstel.

##### **Verwijderen van lijmresten:**

1. De lijmresten rijkelijk bevochtigen met AKEMI® Acryclean.
2. 2 - 5 minuten laten inwerken.
3. De losgekomen resten verwijderen.